

TECNOPAINT ZERO

Pittura traspirante a base di oli vegetali

Pittura altamente traspirante a base di olio di Aleurites. Resistente alle muffe, è esente da biocidi e garantisce un'ottima copertura.

Le tinte colorate sono realizzate con pigmenti naturali TECNOCOLOR ZERO.

Caratteristiche

- Realizzata con materie prime naturali 100% biodegradabili;
- Contiene olio di Aleurites, olio di arancio;
- Esente da prodotti trattati al cloro;
- Resistente alle muffe;
- Contentuto COV: 0,4 gr/l provenienti da oli essenziali;
- Esente da sostanze chimiche e di origine petrolifera;
- Sistema tintometrico a base di pigmenti naturali basato su 22 tinte base e 88 gradazioni di colore.

Impieghi

- Supporti murari nuovi ed esistenti;
- Finitura a calce **CALCINA LISCIA** o **CIVILE**, dopo applicazione del fondo TECNOBASE ZERO (Sistema **INNERCORK**);
- Pannelli in cartongesso o gessofibra dopo applicazione del fondo TECNOBASE ZERO;
- Supporti rivestiti a gesso, dopo applicazione di apposito primer.

Indicazioni ecologiche

L'uso dei componenti organici della formulazione, completamente biodegradabili e provenienti da fonti rinnovabili, riduce l'emissione di CO₂. L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei COV, non è dannoso all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min).

Gli essiccanti presenti non contengono ragie minerali essendo queste ultime allontanate nel processo di cottura degli oli vegetali.

Indicazioni dei componenti

Carbonato di calcio (polvere di marmo), argilla bianca, acqua, olio di Aleurites, resinato di colofonia, bianco di titanio (esente da trattamenti al cloro), sali potassici di boro, olio di arancio, gomma xantano, metilcellulosa, vitamina C. Essiccanti assenti.



Caratteristiche tecniche

Densità	1,42 Kg/l
Aspetto	Liquido bianco
Permeabilità al vapore	$\mu=11$ $SD=0,003$ /mano
PH	8,5

Altre Informazioni

Confezioni	Fusto lt 7
Applicazione	Rullo, pennello
N° applicazioni	Due mani
Resa	9-12 m ² /lt
Diluizione	
- prima mano	0-10% con acqua
- mani successive	nessuna diluizione
Essiccazione (Fuori polveri)	
- al tatto	circa 30 minuti
- secco in profondità	24 ore
Pulizia delle attrezzature	con acqua
Stoccaggio	24 mesi in contenitore integro
Conservazione	Temp. Min 5C° Temp. Max 30 C°

Indicazioni per la sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano;
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognario.

TECNOPAINT ZERO

Pittura traspirante a base di oli vegetali

Pittura altamente traspirante a base di olio di Aleurites. Resistente alle muffe, è esente da biocidi e garantisce un'ottima copertura.

Le tinte colorate sono realizzate con pigmenti naturali TECNOCOLOR ZERO.

Applicazione

Se necessario, spolverare il supporto, rimuovere parti non coese, eliminare macchie o grassi prima della applicazione. Il prodotto non necessita l'uso di primer ad eccezione di applicazione su gesso o nel caso di fondi particolarmente deboli / friabili.

Per l'applicazione utilizzare un rullo a fibra corta o un pennello.

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Su supporti particolarmente assorbenti, si consiglia la diluizione della prima mano con acqua (0-10%).

Stendere bene con rullo senza lasciare spessori elevati (stendere con una leggera pressione).

Attendere almeno 2 ore prima di applicare la mano successiva, senza necessità di diluizione.

Per l'essiccazione, 30 min (c.n. 20°C-60%u.r.) al tatto, secco in profondità 24 ore. La pittura assume la massima resistenza dopo c.ca 4gg.

Resa: 9-12 mq/l in funzione dell'assorbimento del supporto

Note sull'applicazione

- Il prodotto deve essere applicato senza eccessi;
- Non applicare su primer acrilici o a base sintetica;
- Nel caso di applicazione su pareti a gesso, contattare l'ufficio tecnico di Tecnosugheri;
- In caso di applicazioni su pareti che presentano efflorescenze e muffe, verificare che il supporto sia in grado di assorbire acqua (in caso contrario occorre asportare la vecchia vernice) quindi applicare una mano di Soluzione TECNOBASE ZERO diluita 1:1 (vedi scheda tecnica) lasciar asciugare e quindi applicare la pittura TECNOPAINT ZERO. Questo trattamento, esente da biocidi, garantisce da futuri attacchi delle muffe.

Sistema tintometrico

Per ottenere pitture murali colorate, è sufficiente aggiungere i pigmenti TECNOCOLOR ZERO alla pittura TECNOPAINT ZERO.

Partendo dalle 22 tinte base, è possibile ottenere fino a 88 gradazioni di colore, aggiungendo multipli dei flaconi di tinta base.

Ad esempio, per ottenere la tinta Ocra 1, è sufficiente miscelare un flacone (250gr) di tinta Ocra in una latta da 14lt di TECNOPAINT ZERO.

Allo stesso modo, per ottenere la tinta Ocra 2, andranno utilizzati due flaconi di pigmento da 250gr.

Impiegando fusti di pittura da 7lt, utilizzare i pigmenti TECNOCOLOR ZERO in modo proporzionato.

I pigmenti TECNOCOLOR ZERO 100% biodegradabili, non contengono materie prime e additivi di origine petrolchimica. Non sono presenti COV nella formulazione. Sono esenti da ammine, ammoniaca e conservanti.

Non contengono rivestimenti a base di metalli pericolosi come il Nichel, e sono esenti da metalli pesanti.

Fascia prezzo 1	Fascia prezzo 2
Codice: RCOLZERO025__1	Codice: RCOLZERO025__2
Colore	Colore
Ossido Giallo, Terra Gialla, Ocra, Siena Ocra, Salmone, Siena Bruciata, Pesca, Tipo Cinabro, Vinacciolo, Tortora, Terra Bruciata, Tabacco, Grigio, Nero	Verde Mela, Tolosa, Verde Ossido, Irlanda, Oltremare, Blu Tramonto, Blu Lavanda, Viola

A richiesta è disponibile la cartella colori TECNOCOLOR ZERO.