

TecnoRev Silica

Finitura a spessore a base di silicati di potassio, altamente traspirante

Caratteristiche

Finitura a spessore a base di silicati di potassio. Altamente traspirante, resistente alle intemperie, alla luce, agli agenti inquinanti. Prodotto conforme alla norma DIN 18363. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 15824.

Impieghi

Finitura a spessore colorata per cappotto in sughero.

Da applicare su:

- Rasante base calce **Adhere Vit ecoCork**;
- Rasante base calce **TecnoFix P10**.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere liberi da eventuali tracce di grasso, sporco o parti incoerenti e uniformemente assorbenti.

Preparare la superficie all'applicazione stendendo una mano di **TecnoBase Silica**.

Stendere con frattazzo inox una prima mano di TecnoRev Silica. Lasciare asciugare per almeno 8 ore e successivamente applicare una seconda mano, da rifinire con frattazzo di spugna usato in modo circolare. Lavorare sempre integralmente le pareti al fine di evitare antiestetiche difformità del colore. Evitare di applicare in pieno sole e in presenza di forte vento

Diluizione: prodotto pronto all'uso

Non sottoporre ad agitazione con mescolatori meccanici.

Limitazioni d'uso

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° con umidità relativa max. 65%. Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto. Le facciate trattate con TecnoRev Silica dovranno essere protette dal dilavamento della pioggia sino a maturazione avvenuta.

Prodotto caustico: data la forte causticità del prodotto proteggere le superfici da non verniciare, specialmente le parti in alluminio e vetro, con mascheratura.



Caratteristiche Tecniche

Massa vol.	1,730 kg/lit ± 0,03
Residuo secco	80% ± 1
PH	>12
Permeabilità al vapore	>150 g/m² x 24h
COV	< 3 gr/lit

Altre informazioni

Confezioni	Secchio kg 25
Aspetto	Pasta opaca
N° applicazioni	Due per grana F e M Una per grana G
Resa	2,2-2,6 kg/m² lit grana F 0,70 mm 3,5-4,0 kg/m² lit grana M 1,20 mm 2,5-3,0 kg/m² lit grana G 1,50 mm
Essiccazione	Secco in superficie: 3-6h Completamente asciutto: 24-48h
Stabilità	4 mesi in contenitore integro
Conservazione	Temp. Min 5 C° Temp. Max 30 C°

Indicazioni per la sicurezza

- **Protezione degli occhi**
Indossare occhiali protettivi ermetici conformi alla norma EN 166 CE. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
- **Protezione delle mani**
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III
- **Protezione della pelle**
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II. Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
- **Prima dell'applicazione consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto**
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini**