

TecnoPaint Silica Esterno

Pittura ai silicati altamente traspirante

Caratteristiche

Le pitture ai silicati sono resistenti all'aggressione degli agenti inquinanti presenti nell'atmosfera, donano alla superficie un colore è vivo e ricco di ombre e non danno luogo a pellicole impermeabili al transito del vapore. Il legante è costituito da una soluzione acquosa di silicato di potassio stabilizzato.

TecnoPaint Silica penetra nel supporto ritornando, in fase di indurimento, alla struttura originale del silicato in forma insolubile. Prodotto conforme alla norma DIN 8363.

Impieghi

Coloritura finale cappotto in sughero.

Da applicare su:

- Rasante base calce **Adhere Vit ecoCork**;
- Rasante base calce **TecnoFix P10**.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere liberi da eventuali tracce di grasso, sporco o parti incoerenti.

Per garantire l'uniformità della penetrazione della pittura, applicare una mano di **TecnoBase Silica**.

Il prodotto deve essere applicato a pennello

Diluizione con TecnoBase Silica

- prima mano: 20%;
- mani successive 15%

Limitazioni d'uso

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° con umidità relativa max. 65%. Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Le facciate trattate con **TecnoPaint Silica** dovranno essere protette dal dilavamento della pioggia sino a maturazione avvenuta.

Prodotto caustico: data la forte causticità del prodotto, oltre a mani ed occhi, proteggere le superfici da non verniciare, specialmente le parti in alluminio e vetro, con mascheratura.



Caratteristiche Tecniche

Massa vol.	1,460 kg/lt ± 0,03
Residuo secco	54% ± 2
PH	>12
Permeabilità al vapore	>150 g/m² x 24h
COV	< 3gr/lt

Altre Informazioni

Confezioni	Secchio lt 15
Aspetto	Liquido opaco
N° applicazioni	Minimo due mani
Resa	10-12 m²/lt/mano
Essiccazione	Sovrapponibile: 6-8h
Stabilità	4 mesi in contenitore integro
Conservazione	Temp. Min 5 C° Temp. Max 30 C°

Indicazioni per la sicurezza

- **Protezione degli occhi**
Indossare occhiali protettivi ermetici conformi alla norma EN 166 CE. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
- **Protezione delle mani**
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III
- **Protezione della pelle**
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II. Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
- **Prima dell'applicazione consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto**
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini**