

TecnoPaint Silica Interno

Pittura ai silicati altamente traspirante per interni

Caratteristiche

Le pitture ai silicati hanno una ottima traspirabilità al vapore. L'indurimento della pittura avviene per reazione con l'anidride carbonica, senza la formazione di un film superficiale, ma inglobando cariche e pigmenti, fissandoli al supporto con legami di natura chimico fisica.

Impieghi

Coloritura finale cappotto in sughero interno.

Da applicare su:

- Rasante base calce **Adhere Vit ecoCork**;
- Rasante base calce **TecnoFix P10**.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere liberi da eventuali tracce di grasso, sporco o parti incoerenti.

Per garantire l'uniformità della penetrazione della pittura, applicare sempre una mano di **TecnoBase Silica**.

Il prodotto può essere applicato a pennello o rullo di spugna

Diluizione con acqua:

- prima mano: 30%
- mani successive: 25%

Limitazioni d'uso

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° con umidità relativa max. 65%.

Prodotto caustico: data la forte causticità del prodotto, oltre a mani ed occhi, proteggere le superfici da non verniciare, specialmente le parti in alluminio e vetro, con mascheratura.

Colori disponibili: Bianco.



Caratteristiche Tecniche

Massa vol.	1,550 kg/lt ± 0,03
Residuo secco	61% ± 2
PH	>11
Permeabilità al vapore	>150 g/m² x 24h
COV	<3 gr/lt

Altre Informazioni

Confezioni	Secchio lt 15
Aspetto	Liquido opaco
N° applicazioni	Minimo due mani
Resa	10-11 m²/lt/mano
Essiccazione	Sovrapponibile: 6-8 h
Stabilità	4 mesi in contenitore integro
Conservazione	Temp. Min 5 C° Temp. Max 30 C°

Indicazioni per la sicurezza

- **Protezione degli occhi**
Indossare occhiali protettivi ermetici conformi alla norma EN 166 CE. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
- **Protezione delle mani**
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III
- **Prima dell'applicazione consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto**
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini**